



DC316-7 Rostex spezial plus

Zum Entrosten, Beizen und Lösen von Kesselstein bei Rohrleitungen, Heizkesseln, Wärmetauschern etc. Rostex spezial plus bildet nach der Rostablösung auf gesundem Material einen flugrostsicheren Schutzfilm sowie eine ideale Haftbrücke für nachfolgende Anstriche ohne eine rostbindende Grundierung zu benötigen.

Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Eisen, Stahl oder Gußeisen werden zu 99,99 % geschützt. Rostex spezial plus DC316-7 schützt auch nichtmetallische Werkstoffe wie Porzellan, Gummi und diverse Kunststoffe.

Anwendungskonzentration:

Pur bis 1:2 je nach Belagsstärke und Anwendung

Anwendungsbeschreibung:

Die Einwirkzeit kann bis zu 24 Stunden betragen. Eine Temperaturerhöhung auf max. 70 °C verringert die Einwirkzeit und verstärkt die Abbeizung.

Streich-/Sprühverfahren:

Rostex spezial plus DC316-7 wird mittels Pinsel oder Sprühgerät auf die rostige Oberfläche aufgebracht bis Korrosionen entfernt sind.

Tauchverfahren:

Werkstücke in Tauchbad einlegen und solange einwirken lassen bis die Beläge entfernt sind, anschließend abtrocknen lassen, Werkstücke sind flugrostsicher.

Befüllung der Anlage:

Rohrleitungen oder Wärmetauscher befüllen, mehrere Stunden einwirken lassen, alle 1 - 2 Stunden kurz umpumpen. Anschließend Rohrleitungen „trockenblasen“ (flugrostsicher).

Hohe Umwälzgeschwindigkeiten und lange Umwälzzeiten sind zu vermeiden, die Reinigung soll intervallmäßig erfolgen.

Nach erfolgter Reinigung ist die verbrauchte Lösung mittels Neutralisator (zB DC315-3F) auf pH-neutral zu neutralisieren und mit viel Wasser im öffentlichen Kanal abzulassen.

Dosierung:	Pur bis 1:2 verdünnt
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	möglichst warm bis max. 50 °C
Einwirkzeit:	bis zu 24 Stunden

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!